

ISOCOLLE



- Enduit de ragréage pour l'extérieur et l'intérieur.
- Isolation par l'extérieur : collage du polystyrène expansé et enduit de protection (voir notice Résitherm).
- Collage des dalles de pierres (marbre, grès, etc...).

PREPARATION DES SUPPORTS

Gratter les parties écaillées, broser et laver. Si le support est douteux, traiter avec notre **Crépifix**. Avant un ragréage, il faut reboucher les gros trous et traiter les parties métalliques (vis, fer à béton, etc...) à l'antirouille.

PREPARATION DE L'ISOCOLLE

Préparer **Isocolle** en ajoutant de 20 à 25 % de ciment gris. Pour cela, il suffit de compléter le seau jusqu'au niveau indiqué sur l'étiquette. Bien mélanger. Une gâchée doit être utilisée dans les 2 heures qui suivent.

APPLICATION DU RAGREAGE

Au plateau inox ou plastique. Il est conseillé de travailler à deux : l'un applique le produit, l'autre le taloche. Appliquer 2 à 3 m² avant de lisser ou taloche. Rendement : 15 à 20 m² par heure à 2 personnes.


ISOLATION PAR L'EXTERIEUR

Voir Résitherm.

REMARQUES

- Eviter l'application par une température inférieure à 5°C.
- Si un transvasement devait avoir lieu, utiliser un récipient en matière plastique ou en acier inoxydable.

**Stocker à l'abri
du gel**



Enduicolor®
Fabrication de produits pour le bâtiment

205-207 rue de Mulhouse 68300 Saint-Louis la Chaussée Tél. 03 89 69 20 10

Version : 01/09/2003